

Grease

AP LITHIUM COMPLEX GREASE

MỠ PHỨC GỐC LITHIUM CHỊU NHIỆT CAO

MÔ TẢ

AP LITHIUM COMPLEX GREASE là mỡ nhờn gốc Lithium chịu nhiệt độ cao và áp suất cao được làm từ dầu khoáng có độ tinh chế cao với chất làm đặc là xà phòng gốc lithium và tác nhân chịu áp suất cao. Mỡ có nhiệt độ nhỏ giọt cao, độ bền cơ học, hoá học và khả năng chịu nước tuyệt vời.

ĐẶC TÍNH

Khả năng chịu nước nổi bật.

Độ bền nhiệt tuyệt vời.

Khả năng chịu chấn động cao.

Có đặc tính chịu áp suất cao.

ỨNG DỤNG

AP LITHIUM COMPLEX GREASE thích hợp bôi trơn các thiết bị công nghiệp và động cơ xe ô tô dưới tải nặng và điều kiện tải chịu chấn động mạnh, đòi hỏi mỡ nhờn chịu nhiệt độ cao. Nhiệt độ làm việc của mỡ tốt nhất từ -20 đến 150°C, có thể lên đến 180°C.

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

CẤP ĐỘ NLGI	1	2	3
Màu sắc	Xanh dương	Xanh dương	Xanh dương
Gốc làm đặc	Phức Lithium	Phức Lithium	Phức Lithium
Điểm nhỏ giọt, °C	260	260	260
Độ lún kim tại 25°C, 0.1 mm	315 – 340	270 – 290	220 – 245
Chỉ số Timken OK, kg, min	16	20	20

BAO BÌ

Bao bì 180kg, 15kg, theo yêu cầu.

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN

Bảo quản nơi có mái che, tránh ánh nắng trực tiếp hay nơi có nhiệt độ trên 60°C.

AN TOÀN

Tránh tiếp xúc trong thời gian dài và thường xuyên với dầu đã qua sử dụng.

Thải bỏ dầu đã qua sử dụng đúng nơi quy định để bảo vệ môi trường.



For further detail please contact us at:

Office: 6B Ton Duc Thang St., District 1, Ho Chi Minh City, Viet Nam

Tel: (84.8) 3822 4848 / 6272 0324 Fax: (84.8) 3824 3959 Tax Code: 0305715556

Plant: 990 Nguyen Thi Dinh Street, Thanh My Loi Ward, District 2, Ho Chi Minh City, Viet Nam

Tel: (84.8) 3742 3296 Fax: (84.8) 3742 3295 Website: www.apsaigonpetro.com

AP Oil International Limited - Singapore

30 Gul Crescent, Jurong, Singapore 629535

Website: www.apoil.com.sg



Tham khảo thông tin chi tiết An toàn, sức khỏe, môi trường trên MSDS của sản phẩm.

For further detail please contact us at:

Office: 6B Ton Duc Thang St., District 1, Ho Chi Minh City, Viet Nam

Tel: (84.8) 3822 4848 / 6272 0324 Fax: (84.8) 3824 3959 Tax Code: 0305715556

Plant: 990 Nguyen Thi Dinh Street, Thanh My Loi Ward, District 2, Ho Chi Minh City, Viet Nam

Tel: (84.8) 3742 3296 Fax: (84.8) 3742 3295 Website: www.apsaigonpetro.com